

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ),

| | |
|------|--------------------|
| БГЦА | BY/112 2.0250 |
| BSCA | ГОСТ ISO/IEC 17025 |

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Витебскдрев»

О.Л.Лебедев
«___» _____ 2024г.



Протокол № 1052-3-1 от 27.03.2024

На 3 стр. в 2 экз.

| | |
|---|---|
| Наименование продукции: | <u>Напольные покрытия – поливинилхлоридная плитка</u> |
| Изготовитель: | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСФЛОР», Российская Федерация |
| Адрес изготовителя: | 423601, Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2, стр.5/12, офис 21 |
| Заявитель на проведение испытаний, его адрес: | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСФЛОР», Российская Федерация 423601, Республика Татарстан, г.Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2, стр.5/12, офис 21 |
| Наименование /обозначение ТНПА на методы испытаний: | ГОСТ 27820-88 «Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию» |
| Количество испытываемых образцов и их идентификационные номера: | Образцы: 3 шт. - 100x100x4 мм ; № 1052-3-1 |
| Сведения об образцах: | напольные покрытия – поливинилхлоридная плитка: размер образцов 100x100x4 мм, толщина износостойкого слоя 0,5 мм |
| Наименование органа, проводившего отбор образцов на испытания: | Технический директор ООО «ТЕКСФЛОР» Попов С.В., инженер ОТК Штягина Э.Р. |
| Акт отбора: | №2 от 07.02.2024 |
| Основание для испытаний: | Договор № 964 от 20.02.2024 |
| Дата начало испытаний: | 19.03.2024 |
| Дата окончания испытаний: | 27.03.2024 |

Программа проведения испытаний

| № пп | Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.) | Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта | Примечание |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устойчивость покрытия к истиранию (класс истираемости) | ГОСТ 27820-88 «Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию» | - кондиционирование (температура 23°C, влажность 50,0 %) образцов и полосок наждачной бумаги Taber S-42 - 72 часа; - калибровка наждачной бумаги цинковыми пластинами S-34, - смена полос наждачной бумаги через каждые 200 оборотов. |

Испытательное оборудование и средства измерений, применяемое при проведении испытаний

| Наименование СИ и ИО | Учетный номер | Срок поверки | № документа о поверке |
|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Камера климатическая КТ ТВ-1060 | № 421117 | до 13.02.2025 | Аттестат № 6-128 |
| Прибор измерительный ПИ-002/1М.Д | № 20510 | до 05.07.2024 | Св. №1-059662-4923 |
| Прибор для испытаний на стойкость к абразивному износу "Original TABER® ABRASER 352 H" (тип 5155) | № 20171459 | до 22.02.2026 | Аттестат № 7/012 |
| Весы электронные Scout pro SPS 202F | № В325480498 | до 16.05.2024 | Св. № 13-0009035-7023 |

Условия проведения испытаний: температура 20,3-20,9 °С, влажность 47,8-48,4 %

Результаты испытаний

| Наименование образцов, Наименование и обозначение ТНПА нормир. показатели качества | Номер ТНПА регламен. метод проведения испытаний | Наименование показателей качества продукции по ТНПА | Значение показателей качества продукции по ТНПА | Фактическое значение показателей качества продукции |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Образец № 1052-3-1: напольные покрытия – поливинилхлоридная плитка: размер образцов 100x100x4 мм, толщина износостойкого слоя 0,5 мм; ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. ТУ» | ГОСТ 27820-88 | Устойчивость покрытия к истиранию (класс истираемости) | Среднее значение начальной точки истирания: -для 23 класса АС3: ≤2000, -для 31/32 класса АС4: ≤4000, -для 33 класса АС5: ≤6000 | 5000; 5000; 5000; <hr/> Сред. значение: <u>5000</u> |

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:

Начальника ЦЗЛ

должность

начальник ЦЗЛ

И.М.Грошев

ФИО

И.М. Грошев

ФИО

Протокол оформлен на 3-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

- 1 экз. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСФЛОР», Российская Федерация;
- 2 экз.: ЦЗЛ ОАО «Витебскдрев».

Воспроизведение протокола возможно только в полном объеме и с письменного разрешения начальника лаборатории.

