


Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ),



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора-главный инженер
ОАО «Витебскдрев»



О.Л. Лебедев
02 2026г.

Протокол № 16-2 от 22.07.2026

На 3 стр. в 2 экз.

Наименование продукции:	Напольное покрытие. ПВХ плитка.
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСФЛОР», Российская Федерация
Адрес изготовителя:	423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2, стр.5/12, офис 21
Заявитель на проведение испытаний, его адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСФЛОР», Российская Федерация 423601, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2, стр.5/12, офис 21
Наименование /обозначение ТНПА на методы испытаний:	ГОСТ 27820-88; ГОСТ 32304-2013
Количество испытываемых образцов и их идентификационные номера:	Образцы: 100×100×5,5 – 3 шт.; идентификационный номер № 16-2
Сведения об образцах:	ПВХ плитка, размером 100×100×5,5 мм, толщина износостойкого слоя 0,5 мм
Наименование органа, проводившего отбор образцов на испытания: Акт отбора:	Генеральный директор ООО «ТЕКСФЛОР» Попов С.В., начальник ОТК Штягина Э.Р. №7 от 14.07.2026
Основание для испытаний:	договор № 16 от 15.07.2026
Дата начало испытаний:	20.07.2026
Дата окончания испытаний:	22.07.2026

Программа проведения испытаний

№ пп	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4
1	Класс истираемости (стойкость к истиранию)	ГОСТ 27820-88 «Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно- декоративных покрытий к истиранию»	- выдержка образцов температура (23±2) °С, относительная влажность воздуха (55- 70) % – не менее 72 ч.

Испытательное оборудование и средства измерений,
применяемое при проведении испытаний

Наименование СИ и ИО	Учетный номер	Срок поверки	№ документа о поверке
1	2	3	4
Прибор измерительный ПИ-002/1А	№ 18427	до 26.03.2027	Св. №13-000061941- 2026
Прибор для испытаний на стойкость к абразивному износу “Original TABER® ABRASER 352 H” (тип 5155)	№ 20171459	до 24.03.2028	Аттестат № 7/008

Условия проведения испытаний: температура окружающего воздуха – (21,2- 22,3) °С,
относительная влажность воздуха – (50,1- 51,4) %

Результаты испытаний

Наименование образцов	Номер ТНПА регламен. метод проведения испытаний	Наименовани е показателей качества продукции по ТНПА	Фактическое значение показателей качества продукции	Фактическое значение показателей качества продукции
1	2	3	4	5
ПВХ плитка, размером 100×100×5,5 мм, толщина износостойкого слоя 0,5 мм ТУ 22.23.15-001- 50825728-2023 Покрытие напольное. ПВХ плитка.	ГОСТ 27820-88; ГОСТ 32304-2013	Устойчивость покрытия к истиранию (класс истираемости)	Среднее значение начальной точки истирания: для 23 класса AC3: ≤2000; для 31/32 класса AC4: ≤4000; для 33 класса AC5: ≤6000; для 34 класса AC6: ≤8500	> 9000 > 9000 > 9000 Ср.: > 9000 Класс истираемости: AC6

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:

Заместитель начальника ЦЗЛ

должность


подпись

О. А. Воронцовская

ФИО

должность

подпись

ФИО

Протокол проверил:

Заместитель начальника ЦЗЛ

должность



подпись

О. А. Воронцовская

ФИО

Протокол оформлен на 3-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

1 экз.: ООО «ТЕКСФЛОР»;

2 экз.: ЦЗЛ ОАО «Витебскдрев».

Воспроизведение протокола возможно только в полном объёме и с письменного разрешения начальника лаборатории.

- конец протокола испытаний